

Zušlechtěná korozi odolná ocel s přídatkem na broušení

W.Nr. 1.2085 33HRc



Ing. František Janků

www.nastrojove-oceli.com

tloušťka: +0,2/0 mm
šířka: +0,4/0 mm
délka: +5/0 mm

N8 broušeno, jemně frézováno (Ra 3,2)
N8 broušeno, jemně frézováno (Ra 3,2)
N15 od pily (Ra 25)

DIN X33CrS16

Termín dodání na základě poptávky

Dodáváno ve stavu: zušlechtěno na 1000 N/mm² (300HB max.)

Díky přidání síře se lépe obrábí než 1.2316



zjištění
ceny

Ceny v Kč / ks bez DPH a dopravy

délka: 1000mm

tloušťka		6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	22,4	25,4	27,4	30,4	32,4	36,4	40,4	46,4	50,4	56,4	60,4	70,4	76,4	80,4	90,4	100,4		
šířka	20,4		1020	1290	1500	1770	2070	2310		25,4															20,4	
	25,4		1110	1470	1770	1920	2160	2400		2910																25,4
	30,4		1230	1500	1860	2250	2430	2790		2940		3210														30,4
	32,4		1260	1560	1890	2310	2460	2880		3090		3720	4110													32,4
	40,4		1410	1740	2160	2580	2820	3330		3600		4230	4590		5100											40,4
	50,4		1530	1980	2220	2970		3780		4230		5010			6030		7080									50,4
	60,4		1860	2310	2760	3390	3630	4200	4950	4950		5550			6750		8310		10410							60,4
	63,4																									63,4
	70,4		2250	2760	3390	3900		4830		5760		6810			8040		10170		11520	11940						70,4
	80,4		2310	2970	3420	4140		5100		6030		7110			8340		10440		11850	13170		14820				80,4
	90,4																									90,4
	100,4		2730	3450	4020	5040	6450	6480		7380	7980	8550	8970	9390	9930	11220	12390	13170	14010	15390	16680	17340		23160		100,4
	110,4																									110,4
	120,4			4020	5190	6360	6780	7440		8790		10230	10560	10950	10980		13800		15780	17880	20850	23460		29400		120,4
	130,4					6570	7410	7710		9090		10500	11040		11340		14160									130,4
	140,4			4620	6120	7560		8670		10020		12930	13590		14280		17850		20430	23040		26940				140,4
	150,4		3870	4800	6180	7710	8100	8880	9480	10230	11700	13050	13470	14190	14520	16410	18270	19350	20490	23700	26310	29190	32640	34260		150,4
	156,4																									156,4
	160,4																									160,4
	180,4																									180,4
	196,4																									196,4
	200,4		5100	6270	8070	10230	10530	10890	12120	13650	15360	16920	17790	18630	19230	20730	21780		24750	26880		34560		38220		200,4
	220,4							13560		16140		18330		17790			26940									220,4
	246,4																									246,4
	250,4		5970	7320	9390	12360	12720	13050		16500		19410			21420		24390									250,4
	296,4																									296,4
	300,0		7260	8610	11040	14580		16140		19590		22590			24750		28050		34770							300,0
	350,4							19950		22680		26790			34050											350,4
	396,4																									396,4
	505*		12240	17880	20400	24240	25350	28890		35070	36690	41070		46740	51900	58290	61800	65040	69270	74070		83400		105270		505*
		6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	22,4	25,4	27,4	30,4	32,4	36,4	40,4	46,4	50,4	56,4	60,4	70,4	76,4	80,4	90,4	100,4		

1.2085
cenik.pdf



QR kod

čtyřhrany

Tolerance : +0,4/0 mm

10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	70,4	80,4	90,4	100,4	120,4	150,4	200,4	250,4	300,4
			2310	2910	3210	4110	5100	7080	10410		11940	14820		23160					

Dodáváno ve stavu: zušlechtěno na 1000N/mm² (300HB max.)

* desky 505: tloušťka obrobena, obvod od pily

Barevné značení: **Oranžová pro 1.2085**

Chemické složení:

Dosažitelná tvrdost : Hrc 48 ; pevnost v tahu při max. tvrdosti 1595 N/mm²

Pracovní teplota: 20-300°C

L%	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	W	P	S
1.2085	0,28-0,38	do 1	do 1,4	15-17	do 1			do 0,03	0,05-0,1
1.2316	0,33-0,45	do 0,1	do 1,5	15,5-17,5	do 1	0,8-1,3		do 0,03	