

Předobrobená ocel s přídavkem na broušení

tloušťka: +0,2/0 mm N8 broušeno, jemně frézováno (Ra 3,2)
 šířka: +0,4/0 mm N8 broušeno, jemně frézováno (Ra 3,2)
 délka: +5/0 mm N15 od pily (Ra 25)

W.Nr. 1.7131



Ing. František Janků

www.nastrojove-oceli.com

ČSN 14 220.3
DIN 16MnCr5

Dodáváno ve stavu: žháno na měkko 720 N/mm² (217HB max.)

délka: 1000mm

zjištění
ceny

Ceny v Kč / ks bez DPH a dopravy

tloušťka		Ceny v Kč / ks bez DPH a dopravy																											
		4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	22,4	25,4	27,4	30,4	32,4	36,4	40,4	46,4	50,4	56,4	60,4	70,4	76,4	80,4	90,4	100,4			
šířka	20,4	371	371	371	371	413	470	499		656																	20,4		
	25,4	413	413	413	413	442	527	570		727		969															25,4		
	30,4	470	470	470	499	570	599	727		841		998		1254													30,4		
	32,4								884	998		1169			1482												32,4		
	40,4	499	499	499	527	570	656	755		998		1112		1283	1511		1596										40,4		
	50,4	627	627	627	656	784	884	969		1112		1226		1625	1767		1796			2223							50,4		
	60,4				812	941	998	1112		1254		1425		1796	1938		1967			2394			3021				60,4		
	63,4					1112	1254	1311		1511		1682		1995			2223			2765							63,4		
	70,4				969	1026	1112	1197		1425		1596		1881			2223			2736			3192	3563			70,4		
	80,4					1112	1169	1425	1511		1539	1767	1767	1767	2138		2451			3050			3506	3962		4674	80,4		
	90,4					1254	1539	1653		1739		1938		2309			2765			3363			3848	4446		5130	5615	90,4	
	100,4	1226	1226	1226	1311	1368	1767	1796	2052	1938	2195	2195	2679	2679	2736	2993	3107	3620	3734	4047	4304	4760	5273	5558	6299	6926	100,4		
	110,4																											110,4	
	120,4				1511	1682	1967	2166		2423		2594		3050			3563			4190			4988	5558		6470	7154	8180	120,4
	130,4						2195	2394		2879		3050		3506			4019			4617								130,4	
	140,4				1995	2138	2423	2594		3021		3192		3705	4019		4133			4902			5615	6470		7467	8237	9177	140,4
	150,4	1796	1796	1796	2081	2223	2508	2736		3050		3420		3762	4190		4304			5130			5985	6840		7752	8750	9776	150,4
	156,4						2879					3363		3962			4304			4988			6071			7638			156,4
	160,4							2907		3192		3477		4047			4646												160,4
	180,4				2394	2480	2879	3078		3392		3648		4275			5016			5985			6926	7923		9177			180,4
196,4						3221			4247			4817			5273			6042			7068			9291			196,4		
200,4				2594	2822	3078	3335	3477	3762		4076		4874	5016		5643			6755			7724	8892		10232		12455	200,4	
220,4							3819		4104		4817		5387			6242			7211									220,4	
246,4						3990					5130		5814			6954			7524			9063			11799			246,4	
250,4				3449	3449	3819	4076		4418		4931		5729	6128		6840			8237			9462			12141		15362	250,4	
296,4																												296,4	
300,0																												300,0	
350,4																												350,4	
396,4																												396,4	
505*																												505*	

zjištění
ceny

1.7131
cenik.pdf



zobrazení pro tablet / smartphone

www.nastrojove-oceli.com

* desky 505: tloušťka obrobená, obvod od pily

čtyřhrany	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	70,4	80,4	90,4	100,4	120,4	150,4	200,4	300,4	
Tolerance : +0,4/0 mm				656	969	1254	1482	1596	2223	3021		3563	4674	5615	6926					

Dodáváno ve stavu: žháno na měkko 720 N/mm² (217HB max.)

Barevné značení : **Oranžová pro 1.7131**

Dosažitelná tvrdost : HRC 60 ; pevnost v tahu 1200 N/mm²

Pracovní teplota: 20-200°C

Chemické složení:	L%	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	W	V	S
1.7131 / 14 220		0,14-0,19	do 0,4	1-1,3	0,8-1,1					0,025